TDS 121 **TERRA NOSTRA**

Водно-разбавляемая, акриловая, известковая штукатурка

Для внутренних работ

ОПИСАНИЕ

TERRA NOSTRA – это декоративная штукатурка на основе извести. Она является концептуально новым продуктом, поскольку позволяет добиться большого разнообразия декоративных эффектов. В состав TERRA NOSTRA входят высококачественные экологически чистые минералы и выдержанная известь. Важным компонентом продукта является цвет, получаемый за счет натуральных минеральных красителей. TERRA NOSTRA является новшеством в сфере отделочных работ, поскольку позволяет достичь разнообразных декоративных эффектов при использовании одной и той же штукатурки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

TERRA NOSTRA – применяется на загрунтованные DECOR FONDO-м заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные, древесно-стружечные поверхности.

Ниже предлагаются четыре различных варианта нанесения штукатурки:

1. LISCIO (Гладкая)
2. DAMASCATO (Дамасская)
3. CRAQUELEE (Кракле)
4. SPATOLATO (Венецианская)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Через 6-12 часов после нанесения на качественно подготовленную поверхность универсальной грунтовки DECOR FONDO, можно приступить к нанесения штукатурки **TERRA NOSTRA.** При нанесении штукатурки **TERRA NOSTRA** методом CRAQUELEE очень важно не наносить ее в дни с высоким уровнем влажности. Температура воздуха должна быть от +5°C до +35°C. При отсутствии этих условий работы штукатурку лучше не наносить. (См. информацию о нанесении расколовшейся штукатурки). Следует убедиться, что разные слои штукатурки полностью высохли.

-После проверки подготовки грунта с учетом вышеназванных условий следует приступить к работе, используя один из следующих способов нанесения штукатурки:

TERRA NOSTRA LISCIO (Терра Ностра гладкая)

-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки DECOR FONDO,

-используя валик с коротким ворсом нанести первый слой заколерованный выбранным цветом (COLORANTE TN) TERRA NOSTRA. Рекомендуется наносить штукатурку вертикальными мазками, типичными при покраске стен.

-Когда штукатурка хорошо просохнет, следует продолжить работу валиком с коротким ворсом и нанести второй слой мелкими мазками на всю поверхность.

Rivedil di Codardo Cosimo

Via Provinciale per Veglie Km. 0,500 . 73015 Salice Salentino (Lecce) . Tel. (+39) 0832 73 12 93 – 0832 73 12 73

Fax (+39) 0832 73 16 90 . www.rivedil.com – www.rivedil.net – E-MAIL: info@rivedil.com

-После этого производится полировка шпателем Инокс по всей поверхности до полного завершения работы.
-Для большей защиты истираемости стены, для придания большего блеска при желании можно использовать воск CERA D'ARTE LUCIDANTE или CERA D'ARTE CANGIANTE.

TERRA NOSTRA DAMASCATO

-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки DECOR FONDO,
-используя валик с коротким ворсом нанести первый слой заколерованный выбранным цветом (COLORANTE TN) TERRA NOSTRA. Рекомендуется наносить штукатурку равномерными вертикальными и горизонтальными мазками.
-Когда штукатурка хорошо просохнет, следует продолжить работу тем же самым валиком, который использовался для первого слоя, и нанести Терра Ностра беспорядочными и неправильными движениями. Таким образом, создаются зоны, покрытые и не покрытые штукатуркой и сразу же после этого производится их полировка мастерком.
-Когда штукатурка частично просохнет, производится полировка шпателем Инокс по всей поверхности.
-Когда штукатурка просохнет полностью, следует продолжить работу шпателем Инокс для нанесения CERA D'ARTE LUCIDANTE либо CERA CANGIANTE (художественного полировочного либо переливчатого воска). Воск заполнит зоны «с морщинами», создавая, таким образом Дамасский эффект. По окончании работы следует отполировать всю поверхность тканью.

TERRA NOSTRA CRAQUELE (эффект трещины поверхности)

-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки DECOR FONDO,
-валиком с коротким ворсом нанести один слой расщепляющего состава TRASPARENTE SPACCANTE и просушить ее (не менее 6 часов).
-Продолжить работу шпателем Инокс и нанести первый слой неокрашенной **TERRA NOSTRA 1° MANO** (можно использовать эту штукатурку только для первого слоя и только для нанесения штукатурки эффекта трещины).
-В том случае, если потребуются широкие трещины, следует нанести более густой слой штукатурки; если необходимы тонкие трещины, следует нанести тонкий слой штукатурки.
-Во время нанесения штукатурки рекомендуется обратить особое внимание на то, чтобы не задевать ее шпателем, поскольку пока штукатурка ещё сырая, она имеет тенденцию отслаиваться от поверхности при повторной обработке.
-Следует дождаться полного высыхания штукатурки и после этого отшлифовать тонкой наждачной бумагой всю поверхность, чтобы устранить неровности. Затем необходимо очистить щеткой грунт от пыли.
-Следует нанести второй слой **TERRA NOSTRA**, окрашенной в выбранный цвет COLORANTE TN. Второй окрашенный слой прекрасно отполирует грунт -заполнит трещины, созданные в предыдущем слое.

(Не стоит беспокоиться, если трещины окажутся под штукатуркой. После наложения воска они снова проявятся).

Rivedil di Codardo Cosimo
Via Provinciale per Veglie Km. 0,500 . 73015 Salice Salentino (Lecce) . Tel. (+39) 0832 73 12 93 – 0832 73 12 73
Fax (+39) 0832 73 16 90 . www.rivedil.com – www.rivedil.net – E-MAIL: info@rivedil.com

-Когда штукатурка частично просохнет, производится ее полировка шпателем Инокс по всей поверхности.
-Затем следует продолжить работу шпателем Инокс и нанести CERA D'ARTE LUCIDANTE или CERA D'ARTE CANGIANTE, которые заполнят трещины, создавая, таким образом, эффект расколотости. По окончании работы следует отполировать всю поверхность.

TERRA NOSTRA SPATOLATO (ТЕРРА НОСТРА ВЕНЕЦИАНСКАЯ)

-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки DECOR FONDO,
-Шпателем Инокс нанести первый слой предварительно окрашенной TERRA NOSTRA. Следует обратить особое внимание на выравнивание всей поверхности.
-Когда штукатурка хорошо просохнет, нанести второй слой, выполняя шпатлевку поверхности.
-По окончании работы следует отполировать поверхность шпателем Инокс.
-Для большей защиты и отмываемости стены при желании можно использовать CERA D'ARTE LUCIDANTE или CERA D'ARTE CANGIANTE.

СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TERRA NOSTRA (ТЕРРА НОСТРА)

НАСЫЩЕННЫЙ ТОН

TERRA NOSTRA 0,750 л	4 колоранта (TONER TN) по 0,040 л
TERRA NOSTRA 4 л	4 колоранта (TONER TN) по 0,200 л
TERRA NOSTRA 15 л	4 колоранта (TONER TN) по 0,750 л

СРЕДНЫЙ ТОН

TERRA NOSTRA 0,750 л	2 колоранта (TONER TN) по 0,040 л
TERRA NOSTRA 4 л	2 колоранта (TONER TN) по 0,200 л
TERRA NOSTRA 15 л	2 колоранта (TONER TN) по 0,750 л

СВЕТЛЫЙ ТОН

TERRA NOSTRA 0,750 л	1 колоранта (TONER TN) по 0,040 л
TERRA NOSTRA 4 л	1 колоранта (TONER TN) по 0,200 л
TERRA NOSTRA 15 л	1 колоранта (TONER TN) по 0,750 л

ВНИМАНИЕ

TERRA NOSTRA как и всю продукцию на основе извести, лучше наносить в короткий срок. В частности, если штукатурка MARMORINO RUSTICO окрашена в голубой цвет, надо её нанести за 2-3 дня.

<u>В противном случае цвет может не совпасть с ожидаемым результатом.</u>

Rivedil di Codardo Cosimo
Via Provinciale per Veglie Km. 0,500 . 73015 Salice Salentino (Lecce) . Tel. (+39) 0832 73 12 93 – 0832 73 12 73
Fax (+39) 0832 73 16 90 . www.rivedil.com – www.rivedil.net – E-MAIL: info@rivedil.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: выдержанная известь и различные добавки.

ВЫСЫХАНИЕ: -TERRA NOSTRA LISCIO: покрытие становится сухим на ощупь через 6-12 часов – первый и второй слой;
-TERRA NOSTRA DAMASCATO: покрытие становится сухим на ощупь через 6-12 часов – первый и второй слой;
-TERRA NOSTRA CRAQUELE'E: покрытие становится сухим на ощупь через 12-24 часов – первый слой, а после 6-12 часов - второй слой;
-TERRA NOSTRA SPATOLATO: покрытие становится сухим на ощупь через 6-12 часов – первый и второй слой.

ВЕС УПАКОВКИ в кг: TERRA NOSTRA 15 л = 24 кг (чистый вес)
TERRA NOSTRA 4 л = 6 кг (чистый вес)
TERRA NOSTRA 0,750 л = 1 кг (чистый вес)

РАСХОД: - TERRA NOSTRA LISCIO: около 0,300-0,400 кг/ м^2 (2 слоя);
-TERRA NOSTRA DAMASCATO: около 0,600-0,700 кг/ м^2 (1 слой);
-TERRA NOSTRA 1° слой CRAQUELE'E белый около 1,000-1,200 кг/ м^2;
- TERRA NOSTRA окрашенный CRAQUELE'E: около 0,200 – 0,300 кг/ м^2;
-TERRA NOSTRA SPATOLATO: около 0,600-0,700 кг/ м^2 (2 слоя).

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1л / 1,600 кг .
ВНЕШНИЙ ВИД: гладкая, дамасская, кракле, венецианская.
ЦВЕТ: по карте цветов TERRA NOSTRA.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 ºC до +30 ºC.
СРОК ГОДНОСТИ:1 год в заводской упаковке
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой.
УПАКОВКА: 0,750 л; 4 л; 15 л.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011
Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.
Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.

Rivedil di Codardo Cosimo
Via Provinciale per Veglie Km. 0,500 . 73015 Salice Salentino (Lecce) . Tel. (+39) 0832 73 12 93 – 0832 73 12 73
Fax (+39) 0832 73 16 90 . www.rivedil.com – www.rivedil.net – E-MAIL: info@rivedil.com